



Россия, 603004,  
Нижний Новгород,  
Проспект Ленина 95Б  
тел 8(831) 234-25-27

[info@tgk-polimer.ru](mailto:info@tgk-polimer.ru) [tgk-polimer.ru](http://tgk-polimer.ru)

## Клей-расплав Honeymelt PS-20.5-3

<b>Применение</b>	Самоклеящиеся ленты, Этикетки, Самоклеящиеся материалы при низких температурах монтажа.
<b>Основа</b>	Синтетические каучуки
<b>Способ нанесения</b>	Форсунка, валик, щелевая голова
<b>Цвет</b>	Светло-желтый
<b>Температура размягчения</b>	80-90 °С
<b>Вязкость (Brookfield )</b>	6500-9500 мПа*с при 165 °С
<b>Свойства</b>	Высокая начальная липкость. Высокая удерживающая сила. Хорошая температурная стабильность
<b>Рекомендуемая рабочая температура</b>	170°С-175°С
<b>Очистка оборудования</b>	Очистители, рекомендованные производителем оборудования.
<b>Фасовка</b>	Подушечки по 250 или 500 гр, а также блоки по 1кг, упакованные в коробку из гофрированного картона общим весом нетто 8 кг.
<b>Транспортировка</b>	Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.
<b>Хранение</b>	Срок хранения составляет 2 года с момента производства, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов.

Данная информация носит ознакомительный характер. В зависимости от конкретных эксплуатационных условий, ООО «ТГК «Полимер» рекомендует обратиться к специалистам нашей компании за разработкой индивидуального решения под определенную задачу, что необходимо для выявления пригодности продукта.