



Россия, 603004,
Нижний Новгород,
Проспект Ленина 95Б
тел 8(831) 234-25-27

info@tgk-polimer.ru tgk-polimer.ru

Клей-расплав Honeymelt PS-10.3

| | |
|--|--|
| Применение | Для конвертов, ПЕ, РР пленок |
| Основа | Синтетические каучуки |
| Способ нанесения | Форсунка, валик, щелевая голова |
| Цвет | Светло-желтый полупрозрачный |
| Температура размягчения | 80 °С |
| Вязкость (Brookfield) | 3000-6000 мПа*с при 150 °С |
| Свойства | Высокая начальная липкость. Высокая удерживающая сила. Хорошая температурная стабильность |
| Рекомендуемая рабочая температура | 150-170°С |
| Очистка оборудования | Очистители, рекомендованные производителем оборудования. |
| Фасовка | Подушечки по 250 или 500 гр, а также блоки по 1кг, упакованные в коробку из гофрированного картона общим весом нетто 8 кг. |
| Транспортировка | Всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта. |
| Хранение | Срок хранения составляет 2 года с момента производства, при хранении в сухом темном месте, вдали от отопительных приборов. |

Аналоги : Для запечатывания пакетов

Данная информация носит ознакомительный характер. В зависимости от конкретных эксплуатационных условий, ООО «ТГК «Полимер» рекомендует обратиться к специалистам нашей компании за разработкой индивидуального решения под определенную задачу, что необходимо для выявления пригодности продукта.